

# BÖHLER Q G 316L-Si

Fil plein hautement allié, acier inoxydable austénitique

Classifications	
EN ISO 14343-A	AWS A5.9 / SFA-5.9
G 19 12 3 L Si	ER316LSi

### Caractéristiques et domaines d'application typiques

Fil plein de type G 19 12 3 L Si / ER316LSi pour des applications d'assemblage et de rechargement avec des aciers et des aciers moulés de nuance identique ou similaire. Bonne résistance à la corrosion. Température de service max. 400°C.

#### Matériaux de base

1.4401 X5CrNiMo17-12-2, 1.4404 X2CrNiMo17-12-2, 1.4409 GX2CrNiMo19-11-2, 1.4429 X2CrNiMoN17-12-3, 1.4432 X2CrNi-Mo17-12-3, 1.4435 X2CrNiMo18-14-3, 1.4436 X3CrNiMo17-12-3, 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4580 X6CrNiMoNb17-12-2, 1.4583 X10CrNiMoNb18-12 UNS S31600, S31603, S31635, S31640, S31653 AISI 316L, 316Ti, 316Cb

Analyse chimique type du fil (% massique)						
	С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо
% massique	0.02	0.8	1.7	18.4	12.4	2.8

Propriétés mécaniques du métal déposé non dilué - valeurs types (valeurs min.)					
Traitement thermique	Limite élastique R <sub>p0.2</sub>	Contrainte à rupture R <sub>m</sub>	Allongement A (L <sub>0</sub> =5d <sub>0</sub> )	Résilience ISO-V KV J	
	MPa	MPa	%	20°C	-196°C
u	<b>430</b> (≥ 320)	<b>580</b> (≥ 510)	38 (≥ 25)	120	<b>45</b> (≥ 32)

non traité, brut de soudage – gaz de protection Ar + 2,5% CO<sub>2</sub>

## Paramètres opératoires

~	Polarité	Gaz de protection	Dimensions (mm)
`'	DC (+)	(EN ISO 14175)	0,8
		M12, M13	1,0
<b>✓</b> †   †			1,2
			1,6

## **Agréments**

TÜV (19798), DB (43.132.93), CE